

広告用

承認番号 No. 22-0083

有効期限 2024年8月30日

No. HL-22-030900-1R

## 試験報告書

依頼者 : 株式会社 フォゼット 殿

品名 : かつら (人毛, ジェーメイク)

試験項目 : 耐洗濯性

2022年8月22日付けで当所に提出された試料の  
試験結果は下記のとおりです。

2022年8月29日

カケン

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目20番地3号

一般財団法人

カケンテストセンター

原宿ヲホ

Tel (03)-5358-4741 Fax (03)-5358-4742

### 記

製品 検査	試験項目		試験結果		試験方法
			ジェーメイク	人毛	
	耐洗濯性	外観	良	不良*	JIS L 1930 C3G 法 ネット 中性洗剤使用 平干し乾燥

\*外観不良理由 : 洗濯後、絡まりが生じ外観を損ねるため。

試料

ジェーメイク

人毛

省略

省略

以上

本報告書の全部又は一部の無断  
転載転用を固くお断りします。

# KAKEN

広告用

承認番号 No. 22-0083  
有効期限 2024年8月30日

No. HL-22-030900-2R

## 試験報告書

依頼者 : 株式会社 フォゼット 殿

品名 : かつら (ジェーメイク)

試験項目 : 染色堅ろう度, 遊離ホルムアルデヒド

2022年8月22日付けで当所に提出された試料の  
試験結果は下記のとおりです。

2022年8月29日

**カケン**

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目20番地3号

一般財団法人

**カケンテストセンター**

原宿ラボ

Tel (03)-5358-4741 Fax (03)-5358-4742

### 記

	試験項目		試験結果			試験方法
			ジェーメイク	ネット	生地	
生地 検査	耐光 (級)	変	6*	4	4	JIS L 0842 (*6 級照射)
	洗濯 (級)	変	4-5	4-5	4-5	JIS L 0844 A-2 号
		汚	4-5	4-5	4-5	
	汗 (級)	酸	変	4-5	4-5	JIS L 0848
			汚	4-5	4-5	
		アルカリ	変	4-5	4-5	
			汚	4-5	4-5	
	摩擦 (級)	乾燥	4-5	4-5	4-5	JIS L 0849 II 形
		湿潤	4	4-5	4-5	
	遊離ホルムアルデヒド ( $\mu\text{g/g}$ )			20 以下	20 以下	20 以下

試料



以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口 (ロット) 全体の品質を報告するものではありません。  
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。